

KWALITEITSNORMEN

eik breedte > 70 mm

Onlangs werd een Europese kwaliteitsnorm voor 10 mm parket vastgelegd: de EN 13227.

Deze normen zijn uiteraard ook van toepassing in België en Nederland. Maar omdat in onze landen ook kwaliteiten gangbaar zijn die strenger zijn dan de Europese werd in de schoot van de Belgische en Nederlandse houtfederaties een verdere verfijning aan de EN-norm toegevoegd. Daarbovenop staat het de fabrikanten vrij zelf nog strengere normen toe te passen.

De Europese norm kent drie kwaliteiten, die met symbolen worden aangeduid: O Δ □

De kwaliteit O moet dus minstens voldoen aan de EN 13227 norm, maar mag strenger zijn.

Zo is er bv. een Beneluxnorm afgesproken voor de "premier" kwaliteit, die wordt aangeduid met OO .

In de onderstaande tabel staat de **EN 13227 op blauwe achtergrond** de Benelux norm op gele achtergrond en onze eigen, strengere, **BJ specificatie op groene achtergrond.**

	○○○ Extra	○○ Premier	○ EN 13227	△△ 1-bis	△ EN 13227	□□ Rustiek	□ EN 13227	# Hoeve
Spint	niet toegelaten	niet toegelaten	niet toegelaten	beperkt 15% niet	niet toegelaten	lichte sporen niet	niet toegelaten	toegelaten niet
Gezonde kwast	niet toegelaten	< 3 mm max 1/lm lgt > 150 cm	< 3 mm	< 10 mm	< 10 mm	< 30 mm	< 30 mm	< 45 mm
Ongezonde kwast	niet toegelaten	niet toegelaten	niet toegelaten	< 3 mm	< 3 mm	< 10 mm	< 10 mm	< 20 mm
Scheuren	niet toegelaten	niet toegelaten	niet toegelaten	niet toegelaten	toegelaten	oppervlakkig toegelaten niet toegelaten	zonder limiet	oppervlakkig toegelaten
Tussenschors Valbreuken	niet toegelaten	niet toegelaten	niet toegelaten	niet toegelaten	niet toegelaten	niet toegelaten	zonder limiet	niet toegelaten
Draadhelling	toegelaten tot 1/10 per 0,5m	toegelaten	toegelaten	toegelaten	toegelaten	toegelaten	toegelaten	toegelaten
Kleurverschil	gelijkmatig van kleur, geen verkleuring	gering eigen aan structuur van het hout	gering eigen aan structuur van het hout	uitgesproken verschillen niet toegelaten	toegelaten zonder limiet	niet uitgesproken droogfouten toegelaten	toegelaten zonder limiet	toegelaten zonder limiet
Mergstralen =spiegels	toegelaten	toegelaten	toegelaten	toegelaten	toegelaten	toegelaten	toegelaten	toegelaten
biologische aantasting	niet toegelaten	niet toegelaten	niet toegelaten	niet toegelaten	niet toegelaten	niet toegelaten	blauw en zwarte wormsteken toegelaten	blauw en zwarte wormsteken toegelaten
Zaagwijze	alleen kwartier valskwartier	min 20 % kvk per order	vrij	min 20 % kvk per order vrij	vrij	min 20 % kvk per order vrij	vrij	vrij