

EIK 1 bis



1 bis laat kleine foutjes toe, die niet getolereerd worden in premier keuze. Het algemeen uitzicht van een vloer in 1 bis benadert het uitzicht van een premier keuze, maar bij nader toezien zal blijken dat er regelmatig wel kleine foutjes te vinden zijn.

SPINT niet toegelaten

NB Gezond spinthout is toegelaten tot 15 % van het zichtvlak volgens de Europese norm EN 13227 in kwaliteit Δ

GEZONDE KWAST

knopen in de kleur van het hout zijn toegelaten tot 10 mm diameter (de diameter van een knoop is het gemiddelde van de lange en de korte diameter) donkere knoopjes tot 5 mm toegelaten



lichtgekleurde knopen
tot 10 mm
toegelaten

kleine donkere knoopjes
toegelaten



ONGEZONDE KWAST

ongezonde, rotte knopen tot 3 mm kunnen voorkomen deze moeten gemakkelijk kunnen doorgedreven en opgestopt worden

SCHEUREN niet toegelaten

NB Scheuren zijn toegelaten volgens de Europese norm EN 13227 in kwaliteit Δ

TUSSENSCHORS, VALBREUKEN niet toegelaten

DRAADHELLING toegelaten

KLEURVERSCHIL in de vloer

kleurvariatie in de vloer is toegelaten
geen bruin eiken planken

KLEURVERSCHIL natuurlijk

natuurlijke kleurverschillen zijn toegelaten
geen opvallende aders of vlekken

"wilde" dosse tekening met contrasterende
kleurverschillen is toegelaten



warrige structuur
toegelaten

De beschrijving is de norm; praktisch er mag tot 5 % van de planken met gebreken van een kwaliteit lager in de vloer voorkomen.

EIK 1 bis (vervolg)

KLEURVERSCHIL niet natuurlijk
niet storende droogvlekken
of lattenfouten zijn toegelaten



flauw zichtbare lichte
droogvlekken zijn toegelaten



flauw zichtbare lattenfouten
zijn toegelaten

NB Kleurverschillen zijn toegelaten zonder limiet volgens de Europese norm EN 13227 in Δ

MERGSTRALEN (= SPIEGELS) toegelaten

BIOLOGISCHE AANTASTING niet toegelaten

ZAAGWIJZE

dosse en kwartier/vals kwartier gemengd
minstens 20 % van de vloeroppervlakte is kwartiers en vals kwartiers gezaagd;
dus niet noodzakelijk 20 % van het aantal planken zal kvk zijn
dit onderscheid geldt voornamelijk voor brede planken

NB De Europese Norm EN 13227 legt geen beperking op wat betreft zaagwijze in kwaliteit Δ

De beschrijving is de norm; praktisch er mag tot 5 % van de planken met gebreken van een kwaliteit lager in de vloer voorkomen.