






Eik extra bevat alleen kwartiers en half kwartiers gezaagd hout zonder gebreken.



Dwarsdoorsnede van de stam, met jaarringen



halfkwartierse plank



kwartierse plank



**SPINT** niet toegelaten

**GEZONDE KWAST** niet toegelaten

een knoop aan de onderzijde, op max 4 mm van oppervlakte is wel toegelaten

minuscule knoopjes in de kleur van het hout kunnen wel eens voorkomen in lange en brede planken deze knoopjes kunnen worden doorgeslagen met een drevel en gekit worden zoals nagelgaatjes

**NB** Knopen van < 3 mm zijn wel toegelaten volgens de Europese Norm EN 13227 in kwaliteit O



knoop aan onderzijde toegelaten

**ONGEZONDE KWAST** niet toegelaten

**SCHEUREN** niet toegelaten

**TUSSENSCHORS, VALBREUKEN** niet toegelaten

**DRAADHELLING**

lichte afwijking van de draadhelling is toegelaten: tot 10 % over 50 cm lengte gemeten

verdraaiingen rond een knoop verderop toegelaten



lichte afwijking van draadrichting toegelaten



**NB** Draadhelling is onbeperkt toegelaten volgens de Europese Norm EN 13227 in kwaliteit O

**KLEURVERSCHIL in de vloer**

- uniforme kleur doorheen de hele vloer: geen donkere planken geen zeer lichte planken

opvallende kleurverschillen niet toegelaten



## EIK EXTRA (vervolg)

### KLEURVERSCHIL natuurlijk

- uniforme kleur in een plank
- geen donkere aders
- flauw zichtbare aders wel toegelaten



planken met donkere schijn  
bij bepaalde lichtinval  
niet toegelaten



flauw zichtbare aders  
toegelaten



uitgesproken aders  
niet toegelaten

### KLEURVERSCHIL niet natuurlijk

- verkleuringen ten gevolge van het droogproces of chemicaliën zijn niet toegelaten
- geen lattenfouten - geen droogvlekken - geen blauwe aantasting door inwerking van ijzer

**NB** de Europese norm EN 13227 voor kwaliteit O zegt :

"geringe kleurverschillen eigen aan de structuur van het hout zijn toegelaten"

### MERGSTRALEN (= SPIEGELS)

toegelaten



mergstralen  
toegelaten

### BIOLOGISCHE AANTASTING

niet toegelaten

### ZAAGWIJZE

kwartiers en vals kwartiers gezaagd hout;  
de plank mag ook op de zijkant niet  
naar dosse verlopen; kvk over de hele plank  
wel tolerantie van enkele cm. voor lange  
en brede planken

**NB** de Europese norm EN 13227  
kent geen extra: zaagwijze is vrij



zijkant naar dosse verlopend  
niet toegelaten