

EIK RUSTIEK



de kwaliteit rustiek geeft een vloer waarbij men bij een eerste aanblik knopen en kleurvariaties opmerkt, zonder dat de vloer het beeld van een wilde plankenvloer in fermette stijl oproept.

SPINT niet toegelaten



spinhout wordt in geen enkele kwaliteit toegestaan

GEZONDE KWAST

knopen in de kleur van het hout zijn toegelaten tot 30 mm diameter
donkere knopen tot 15 mm toegelaten

ONGEZONDE KWAST

ongezonde knopen mogen tot 5 mm openstaan

NB De Europese norm EN 13227 laat in kwaliteit L ongezonde knopen tot 10 mm toe in □

SCHEUREN kleine oppervlaktescheurtjes toegestaan

kleine oppervlakkige
windbarsten
toegestaan



TUSSENSCHORS, VALBREUKEN niet toegelaten

NB De Europese norm EN 13227 staat scheuren, tussenschors en valbreuken onbeperkt toe voorzover deze de sterkte en slijtvastheid van de parketvloer niet schaden

DRAADHELLING toegelaten

KLEURVERSCHIL in de vloer
kleurvariatie toegelaten

KLEURVERSCHIL natuurlijk
natuurlijke kleurverschillen zijn toegelaten
donkere aders zijn toegelaten
donkere vlekken in het hout mogen niet

donkere vlekken
niet toegelaten



De beschrijving is de norm; praktisch er mag tot 5 % van de planken met gebreken van een kwaliteit lager in de vloer voorkomen.

EIK RUSTIEK (vervolg)

KLEURVERSCHIL niet natuurlijk

- niet opvallende droogvlekken zijn toegestaan
- niet opvallende lattenfouten zijn toegestaan
- gele verkleuringen zijn niet toegestaan
- zwarte schimmelvlekken slechts indien zeer kleine spatjes

niet in het oog springende
lattenfouten
toegelaten



NB Kleurverschillen zijn toegelaten zonder limiet volgens de Europese norm EN 13227 in kwaliteit □

MERGSTRALEN (= SPIEGELS) toegelaten

BIOLOGISCHE AANTASTING niet toegelaten

ZAAGWIJZE normaal met 20 % kwartier/vals kwartier
aandeel kan kleiner zijn bij brede planken (> 15 cm)